

**ТЕКС**  
**Краска ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»****ТИП**

Краска водно-дисперсионная для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений. Образует высоко паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к атмосферным и механическим воздействиям. Равномерно распределяется по поверхности, не образует разводов и подтеков. Надежно защищает от плесени и водорослей.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется по вертикальным минеральным поверхностям: бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика; прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для минеральных фасадов. Не подходит для горизонтальных и слабонаклоненных поверхностей.

**Цвет**

База: А и D.

Для колеровки базы А и D в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой.

База А может использоваться в качестве белой краски или колероваться колер красками ТЕКС. **Базу D использовать только в колерованном виде!**

Для лучшей укрывистости при окрашивании в яркие цвета на основе базы D рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.

Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.

Фасадные ЛКМ имеют склонность к нагреву из-за поглощения солнечного излучения. Рекомендуется выбирать оттенок с коэффициентом отражения не менее 20%. Необходимо соблюдать правила колеровки (не использовать недоступные цвета). Ограничения связаны с особенностями рецептуры и необходимостью использования определенного типа пигментов для сохранения светостойкости покрытия в течение заявляемого срока службы.

**Блеск**

Глубокоматовый.

**Расход**

6-8 м<sup>2</sup>/л по ровной невпитывающей поверхности;

4-6 м<sup>2</sup>/л по неровной впитывающей поверхности.

Расход зависит от впитывающей способности основания и метода нанесения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**

пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**ТЕКС**  
**Краска ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»**

<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При нанесении распылением применять сопло 0,018"–0,023", т. е. 0,450–0,580 мм.
<b>Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности воздуха 65±5%)</b>	1 час. Следующий слой наносить через 12 часов. При температуре ниже 15°С и относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа. <b>Внимание!</b> При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,3–1,5 кг/л.
<b>Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783-2)</b>	Sd < 0,14 м, H <sub>2</sub> O, I class.
<b>Водопроницаемость (EN 1062-3)</b>	w ≤ 0,1 kgm <sup>-2</sup> h <sup>-0.5</sup> , III class.
<b>Прогнозируемый срок службы покрытия</b>	Прогнозируемый срок службы покрытия составляет <b>до 10 лет</b> при строгом соблюдении технологии нанесения. Данные по прогнозируемому сроку службы покрытия, полученные в лаборатории, могут значительно отличаться от реальных условий эксплуатации покрытия – на южных сторонах зданий и сооружений, в более влажных и непроветриваемых местах изменение декоративных и защитных свойств покрытия происходит значительно быстрее. Долговечность покрытия зависит от многих факторов (солнечное излучение, перепад температур, атмосферные осадки и др).
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	Около 58%.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. <b>Срок годности - 24 месяца</b> со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Допускается расслоение краски. Продукт следует использовать в максимально короткие сроки после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Условия при окраске** Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°С и относительной влажности воздуха ниже 80%. Поверхность должна быть

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**ТЕКС**  
**Краска ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»**

сухой и чистой. Краску наносить при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не красить в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.

**Предварительная подготовка**

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Глянцевые бетонные поверхности (цементный клей) обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Сильно мелящие и не прочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением. Дефекты поверхности выровнять Шпатлевкой Фасадной Профи ТЕКС. Поверхности, зараженные грибком или плесенью, предварительно обработать Чистящим saniрующим средством «Санатекс» ТЕКС, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать Грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 ТЕКС. Прочный бетон не требует грунтования.

Ранее окрашенная поверхность: удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его соответствующим материалом. Поверхности, зараженные грибком или плесенью, предварительно обработать Чистящим saniрующим средством «Санатекс» ТЕКС, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять Шпатлевкой Фасадной Профи ТЕКС. Сильно мелящие поверхности должны быть расчищены до прочного основания. Слабо мелящие и сильно впитывающие участки прогрунтовать Грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 ТЕКС.

**Окраска**

**Перед применением краску тщательно перемешать!** Наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылением. Рекомендуется наносить краску в 3 слоя при использовании в белом цвете или при частичном шпатлевании поверхности для достижения оптимальной укрывистости. При необходимости разбавить водой: не более 10% по объему для нанесения 1 слоя и не более 5% при нанесении финишного слоя. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах «перехлестов» работать методом «мокрое по мокрому». Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

**Очистка инструментов**

По окончании работ инструменты промыть водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**ТЕКС**  
**Краска ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ»****Эксплуатация  
поверхности**

Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий сухой или слегка влажной мягкой губкой. По истечении 4 недель очистку покрытия при необходимости производить промывкой водой без применения моющих средств. Избегать точечного интенсивного мытья! Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся поверхность. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.

Для минимизации воздействия атмосферных осадков на минеральные основания рекомендуется тщательно следить за водоотводными сооружениями. Между водосточными трубами и стеной должно быть расстояние не менее 30 мм. Наружные края оконных откосов должны выходить на расстояние 30 мм от стены. В цокольной части следует сооружать отмостку и следить за ее чистотой.

При использовании особенно насыщенных оттенков или в случае ранних дождей на поверхности покрытия могут появиться блестящие участки, образованные вспомогательными веществами.

Водорастворимые поверхностно-активные вещества могут быть удалены с поверхности большим количеством воды, например, после нескольких обильных дождей или при промывании поверхности водой под давлением. На качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния.

**Ремонтная окраска**

Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт «Предварительная подготовка».

**Окружающая среда и  
безопасность**

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. **Хранить в недоступном для детей месте!** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный